



Beschreibung

Produktmerkmale: Gebrauchsfertige, faserhaltige Reparatur-Dichtmasse auf Polyurethanharzbasis.

Farbtöne: Grau

Gebindegrößen: 300 ml Kartusche, 1 kg Dose, 6 kg Eimer

Eigenschaften: Universelle, dauerelastische Reparaturdichtmasse mit hoher Rissdehnung. Hervorragende Haftfähigkeit auch auf feuchten Untergründen.

- Einkomponentig
- Faserverstärkt
- Zähflüssig
- Sofort verarbeitungsfähig
- Wiederverschließbar
- UV- und witterungsbeständig
- Dauerhaft elastisch und rissüberbrückend (ca. 2 mm)
- Wasserabweisend
- Hitze- und frostbeständig
- Schmiegt sich an den Untergrund wie eine zweite Haut
- Sofort regenfest
- Verarbeitung bei Regen möglich

Anwendungsgebiete: Zur Abdichtung von Rissen auf allen fettfreien Untergründen in Außenbereichen, wie z. B. Anschlussbereiche oder Aufkantungungen auf unterschiedlichen Untergründen.

- Bitumen- und Dachbahnen
- Metallen – z. B. Rinnen aus Zink und Kupfer
- Beton und Faserzement-Platten
- GFK – Glasfaserverstärkter Kunststoff
- Dachziegeln
- Holz
- Fliesen

Lagerung: In verschlossenen Originalgebinden in trockenen Räumen bei Temperaturen zwischen +5°C und +25°C 12 Monate (Kartusche)/6 Monate (Gebinde) lagerstabil. Direkte Sonneneinwirkung und Frost vermeiden! Material bitte 24 Stunden vor Gebrauch bei Temperaturen zwischen +18°C und +20°C akklimatisieren. Anbruchgebinde fest und luftdicht verschließen und möglichst bald aufbrauchen.

Produktdaten

Dichte: ca. 0,95 g/m³

Verbrauch: mind. 1,5 kg/m², max. 3 kg/m²

Trocknung bei 20°C: Sofort wasserdicht, nach ca. 10 Minuten schlagregenfest, nach 24 Std. normal belastbar

Verarbeitungshinweise

Verarbeitung: Lose Teile, Verschmutzungen und Moos vor der Behandlung entfernen. **poesis texo Quickdicht** mit Kartuschen-Dosierauslauf dickschichtig auftragen oder mit einem Spachtel oder Gummischaber aufbringen und egalisieren. Bei extremen Überbrückungsrisse oder -anschlüssen evtl. nach einigen Tagen eine zweite Abdichtung vornehmen.



Verarbeitungshinweise

Verarbeitungstemperatur: Werkstoff-, Umluft- und Untergrundtemperatur: mind. - 5°C bis max. + 40°C, rel. Luftfeuchtigkeit: < 85 %.
Die Untergrundtemperatur sollte immer mind. 3K über der Taupunkttemperatur liegen!

Werkzeugreinigung: Mit **poesis texo** - Universalreiniger.

Verdünnung: Nur unverdünnt anwenden!

Wichtige Hinweise

Gefahrenhinweise, Schutzmaßnahmen, Gefahrstoffklassen und Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt!